Pintura de imprimación 1K en tonos grises 6133/6135/6137 de Valspar

INFORMACIÓN GENERAL:
Pintura de imprimación por frotamiento 1K en aerosol en tonos grises, para cubrir áreas metálicas pequeñas que queden expuestas después de operaciones de lijado y antes de la aplicación de capas de acabado

COMPONENTES:

6133	Blanco GS903
6135	Gris claro GS905
6137	Gris medio GS907

SOPORTES:
- Pinturas de imprimación por electrodeposición OEM con lijado en áreas de metal expuesto
- Acero expuesto
- Acero galvanizado
- Aluminio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
- Lavar la superficie con un detergente suave y agua
- Aclarar con agua y secar la superficie
- Limpiar la superficie con un limpiador de silicona y secarla frotando con un paño limpio antes de que se evapore el producto

- Lijado: con la pintura de imprimación por frotamiento, no se requiere lijado

RELACIÓN DE MEZCLA:
No aplicable

ADITIVOS:
No aplicable

VIDA ÚTIL a 20 °C / 68 °F:

endurecedor	n.a.			
vida útil (min.)	n.a.			

CONFIGURACIÓN DE PISTOLA:

	abertura (mm)	presión de aire (psi/bar)
Alimentación por gravedad	No aplicable	
Alto volumen, baja presión	No aplicable	
HE	No aplicable	
Alimentación por succión	No aplicable	
Envase a presión	No aplicable	

APLICACIÓN:

1-3 capas	15-35 micras 0,06-1,4 mils

TIEMPOS DE EVAPORACIÓN Y SECADO:

	endurecedor	evaporación (min.)	sin polvo (min.)	secado para pulir (min.)	secado para manejar (min.)
Secado al aire TIEMPO ÚTIL a 20 °C /68 °F	n.a.	2-3	n.a.	n.a.	12-20
Secado forzado a 60 ˚C /140 ˚F					

LIMPIEZA:
No aplicable

CAPA SIGUIENTE:
Water Base 900˚ Series
BeroThane HS420 3000 Series
BeroBase 500 series
BeroMix 2000 series

DATOS FÍSICOS:

Disposiciones de la UE		
Código COV		2004/42/IIB(e)(840)791
subcategoría de producto (conforme a la directiva 2004/42/CE) y contenido máximo de COV (ISO 11890-1/2) del producto listo para usar		IIB/e. Acabados especiales - Todas las clases. Valores límite de la UE: 840 g/l (2007) Este producto contiene como máximo 791 g/l de COV
propiedades físicas	peso específico (g/l)	1,052
	Punto de inflamación en envase cerrado	<-18 °C (<-0,5 °F)
	% vol. sólidos	
	Economía	1 m²/400 ml/25 µm
	Brillo	Mate
	Color	Blanco/Gris claro/Gris medio

Almacenamiento /tiempo de conservación:
En condiciones normales de almacenamiento entre 10 °C y 30 °C / (50 °F - 90 °F), hasta decena años (envase sin abrir).

Usar protección respiratoria adecuada (se recomienda encarecidamente usar un respirador con suministro de aire limpio).

NOTAS:
No aplicar si el soporte tiene un punto de rocío por debajo de 3 ˚C

La humedad relativa no puede ser superior al 85 %

Los datos de esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor fundamental en las prestaciones del producto, esta información solo deberá tomarse como guía general. Valspar no asume obligación o responsabilidad alguna por el uso de esta información. **A NO SER QUE SE ACUERDE OTRA COSA CON VALSPAR POR ESCRITO, VALSPAR NO GARANTIZA NADA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE, Y NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO O LIBERTAD DE INFRACCIÓN DE PATENTE. VALSPAR NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O INDIRECTO.** Revision date 16 June 2015
La única compensación posible por cualquier defecto de este producto es la sustitución del producto defectuoso o el reembolso de su precio de compra, a nuestra discreción. © 2012 The Valspar Corporation. Reservados todos los derechos.