

Scheda Tecnica

EMEAI Valspar bv Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Paesi Bassi Tel. +31 (0) 320292200 www.valsparindustrialmix.com

FP510 HS Fondo Performante - Grigio

FP510 / IT

Informazioni sul prodotto

Descrizione del prodotto:

FP510 HS Fondo Performante - Grigio è un fondo acrilico bi-componente ad alte prestazioni. Questo prodotto è stato studiato come un fondo ad alto spessore fino a 150µm, facile applicazione, con capacità di essiccamento ad aria e forzato, eccellente per la sabbiatura meccanica. Conformità VOC secondo la legislazione VOC Europea corrente di meno di 540g/L. Questo prodotto non deve essere utilizzato direttamente sul metallo, applicare un adeguato VIM Primer darà una maggiore resistenza alla corrosione, per riparazioni parziali, di pannelli e riparazioni in generale.

Nota: Non usare il FP510 HS Fondo Performante - Grigio su: Termoplastico, finiture sintetiche o direttamente su metallo.

Preparazione:

Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla documentazione tecnica Supporti e Pre-trattamento su Colour Retrieval System (CRS) o al sito web www.valsparindustrialmix.com/emea/en/.

Supporti: Superfici resistenti ai solventi, originali puliti/carteggiati/induriti e rivestimenti solidificati,

verniciati per elettroforesi, Acciaio pre-primerizzato, ghisa, acciaio zincato, anche

alluminio stucco in poliestere e plastiche rinforzate con fibra di vetro.

Plastica: Usa primer per plastica (si consiglia il test di adesione)

Finiture verniciate: P240 eccentricamente (Controllare e sostituire regolarmente la carta abrasiva)
Carteggiatura: Carteggiatura finale prima dell'applicazione della finitura con P360 – P500

Pulizia: La superficie deve essere asciutta e priva di qualsiasi contaminazione, ad es. olio, grasso,

agenti di rilascio.

Usare uno sgrassatore a base di solvente AD690

Descrizione del materiale: FP510						
Metodo di applicazione	Minimo DFT µm	Massimo DFT µm	Minimo WFT µm	Massimo WFT µm *		
Attrezzature di spruzzatura	50 µm	150 µm	70 μm	200 μm		

^{*} Sono possibili spessori maggiori se si aumenta il tempo di essiccazione

Pre-trattamento: Usare FP640 Etch Primer, FP400/401/440 Fondo Epossidico o

FP500/PB500 Fondo PU DTM

Vernice di finitura: Riverniciare con una gamma di finiture Valspar Industrial Mix PU: TB500 conforme ai VOC e

TB510/511/512/520/530/532

Per informazioni più dettagliate consultare le Schede Tecniche.

Proprietà fisiche:

Base chimica Resine acricliche idrossile bi-componente

Densità (kg/l) 1,600 (Fondo) 1,410 (RFU 7:1 +25%)

Volume solidi (%) 51.2% 43.6% Peso solidi (%) 73.5% 64.6%

Punto di infiammabilità 27°C

Durata nel barattolo (+20°C) 20-30 min. o con RS610 40-60 min.

Conservazione in magazzino Almeno 24 mesi in condizioni di conservazione normali e barattoli chiusi

Copertura (m²) Circa 10,5 m² 40 µm (DFT) (100% di efficienza di trasferimento)

Brillantezza Opaco Colore Grigio

Stabilità della temperatura Calore secco fino a 140°C

VOC (g/l) Max. 510 g/l vedi CRS (VOC: 2004/42/IIB(c)540g/l) Temperatura di applicazione da +10°C fino a max. +40°C, Umidità max 85%

Data di pubblicazione: 02/2025 - Versione: 3.0

Questi prodotti sono solo per uso professionale



Scheda Tecnica

EMEAI Valspar bv Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Paesi Bassi Tel. +31 (0) 320292200 www.valsparindustrialmix.com

FP510 HS Fondo Performante - Grigio

FP510/IT

Dati di applicazione

	Preparazione/ Pulizia:	Tutte le superfici devono essere carteggiate e pulite bene				
	T diizid.	Finiture verniciate: Stucco in poliestere: Pulizia:	P240 P240 Usare uno sgrassatore a base	solvente	AD690	
		La superficie deve essere asciutta e priva da qualsiasi contaminazione, ad es. olio, grasso				
	Utilizzo:	Prima di usare/spruzzare: 1. Miscelare meccanicamente (agitatore per vernici / mescolatore meccanico) 2. Aggiungere Attivatore e Diluente 3. Mescolare bene questa miscela con un asta graduata o un mescolatore (pneumatico)				
	Rapporto di miscelazione con Attivatore e Diluente: (Per volume)		FP510 HS Fondo Performante – Grigio AU500 Induritore Per Smalto PU RS603 o 605/607/609 Diluente Universale o RS610 Diluente aumenta la vita utile del prodotto 7 parti 1 parte aggiungere 10 – 25%			
		0	FP510 HS Fondo Performante – Grig AU577 Catalizzatore HS Extra Rapido AU576 Catalizzatore HS Rapido o AU575 Catalizzatore HS Medio o AU574 Catalizzatore HS Lento RS605/607/609 Diluente Universale RS610 Diluente aumenta la vita utile d prodotto	0	6 parti 1 parte aggiungere 10 – 25%	
			Con RS610 il pot life è (20°C) del prodotto RFU è di 40-60 minuti!			
	Asta graduata:		Usare l'asta graduata M3 6:1 (74-203 = 5:1/6:1) o M6 Asta-cm universale (74-206 standard) / M7 (74-207 grande)			
s	Viscosità: 20 – 26 sec. (DII	N4/20°C)				
***	Alimentazione a gravità o a caduta: Set di ugelli Aerografo "HP" Aerografo "RP" HVLP (Air cap pressure) Airless/Airmix Serbatoio di pressione		1.4 – 1.7 mm 3.0 – 4.5 bar (42 – 65 psi) 1.5 – 2.5 bar (21 – 36 psi) 0.7 bar (10 psi) massimo Non consigliato 1.0 – 1.5 mm			
	Applicazione: Spessore finitu (consigliato 50 -		Opzione 1: ½ mano seguita da 1 mano completa 50 – 80μm (DFT)	seguit compl	o completa a da 1 - 2 mani	
<u>}</u> †/†/	Appassimento	a 20°C: ccazione a 20°C:	5 - 10 minuti 10 minuti	10 mir	nuti	



INDUSTRIAL MIX

Scheda Tecnica

EMEAI Valspar bv Zuiveringweg 89 8243 PE Lelystad Paesi Bassi Tel. +31 (0) 320292200 www.valsparindustrialmix.com

FP510 HS Surfacer Performance Grey

FP510/IT

Pulizia: (Controllare le normative locali!)	RS605/607/609 D Pulitore aerografo	Diluente Universale o o (solvente)
Essiccazione ad aria a 20°C:	Fuori polvere: Essiccato:	15 minuti 2 - 6 ore
Forzato:		20 – 40 minuti / 60°C temperatura oggetto
IR:		12 - 15 minuti (Il pannello non deve superare i 90°C)
Utilizzare una protezione respiratori continuo).	ia adeguata (si racc	comanda un respiratore con riciclo d'aria



Riverniciabile (finitura in PU): TB500/510/511/512/520/530/532

(vedere la scheda tecnica)

Non carteggiabile: Dopo min. 30 min./20°C <40 µm

Oppure 2-4 ore/20°C 80-120 µm

Dopo 8 ore o essiccazione IR o forzata - È necessaria la

carteggiatura (P360-P500 o paglietta)



Precauzioni: Durante l'applicazione vanno osservate tutte le misure di salute e sicurezza in riferimento all'uso e alla manipolazione di materiali di verniciatura, p.es. regolamentazioni emesse dalle associazioni professionali dell'industria chimica. Per le informazioni relative alla Salute e alla Sicurezza si prega di fare riferimento alle Schede di Sicurezza dei Prodotti (MSDS). Informazioni disponibili anche sulla nostra pagina web: www.valsparindustrialmix.com/emea/en/

Nota: I prodotti elencati sono destinati solo agli utenti professionali e per uso professionale. Tutte le raccomandazioni fornite per iscritto ai nostri clienti o utilizzatori non sono vincolanti e non giustificano un utilizzo diverso rispetto a quanto indicato sui documenti di vendita. Ogni precauzione è stata presa per garantire che le informazioni tecniche fornite siano accurate e aggiornate, basandosi sullo stato di conoscenza attuale secondo la scienza e la nostra esperienza. Tuttavia queste raccomandazioni non esentano il cliente dall'effettuare dei controlli in modo autonomo per vedere se i nostri prodotti sono adatti allo scopo previsto. La durata nel tempo del sistema di verniciatura dipende prevalentemente dalla preparazione completa della superficie. Sono inoltre applicabili i nostri termini di consegna e di pagamento.

Con la pubblicazione di questa Scheda Tecnica tutte le versioni precedenti relative a questo prodotto non sono più valide.