

## INFORMATION GÉNÉRALE

Le 1-097 Colour Additive Black est un additif pour (mélanger des couleurs avec) le MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series afin d'obtenir des couleurs spéciales (moteurs, etc.). Solutions d'encre à forte concentration dans différentes couleurs. Le 1-097 Colour Additive Black joue le rôle de diluant; il n'est pas nécessaire de diluer la couche de fond avec 100 % de diluant. Le pourcentage de diluant à ajouter dépend du pourcentage du 1-097 Colour Additive Black utilisé. Par exemple, si 20 % du 1-097 Colour Additive Black est ajouté à la formulation, le mélange doit être dilué avec 60 % de diluant. (Si nécessaire, diluer avec le 1-151 Uni Thinner Medium) Stocker uniquement la préparation de la MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series dans des récipients en plastique.

## RAPPORT DE MÉLANGE



Dépend de la formule des couleurs pour moto dans le logiciel de recherche de teintes ICRIS.

## COMPOSANTS



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series  
 1-151 Uni Thinner Medium

## REGLAGE DU PISTOLET



|                  | BUSE (MM) | PRESSION D'AIR<br>(BAR / PSI) |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| HVLP             | 1,3-1,5   | 2/29                          |
| Haute efficacité | 1,3-1,5   | 1,6-1,8/23-26                 |

## ADDITIFS



## APPLICATION



2 - 3 couches 15 - 25 µm (0,6-1,0 mil)

## PRÉPARATION DE SURFACE



Nettoyer la surface au préalable avec le 1-951 Silicone Remover par dégraissage et essuyage. Poncer la surface avec du papier abrasif P400 ou plus fin. Éliminer tous les résidus de ponçage par air comprimé et aspiration, puis nettoyer à l'aide du 1-951 Silicone Remover par dégraissage et essuyage.



Cacher entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard.

## TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE



| SÉCHAGE AIR<br>20 °C / 68 °F |                  | SÉCHAGE FORCÉ<br>60 °C / 140 °F |   |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|---|
| Temps d'évaporation          | Jusqu'au séchage | Temps d'évaporation             | - |
| Hors poussière               | 10 - 15 minutes  | Hors poussière                  | - |
| Manipulable                  | -                | Manipulable                     | - |
| Prêt à cacher                | -                | Prêt à cacher                   | - |
| Prêt à poncer                | -                | Prêt à poncer                   | - |
| Prêt à polir                 | -                | Prêt à polir                    | - |

## COUCHE SUIVANTE



## SUPPORT



Le 1-097 Colour Additive Black ne doit être appliqué que sur de l'acier nu apprêté et de l'aluminium apprêté bien poncé/décapé et dégraissé. PRV bien poncé, enduits polyester, primaire OEM et anciens systèmes de peinture en bon état.

## VIE EN POT À 20°C (68°F)



Une fois mélangées, les couleurs ont une durée de vie en pot limitée.

## MATÉRIAUX DE FINITION



Tous les vernis incolores De Beer applicables.

## DONNÉES PHYSIQUES

| DONNÉES PHYSIQUES 1-097 Colour Additive Black |                                 |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Base Chimique                                 | Solution à base d'encre         |                     |
|                                               | Viscosité (RT5) (s)             | -                   |
| Propriétés Physiques                          | Densité Relative (kg/l)         | 0,911               |
|                                               | Point Éclair en Vase Clos       | 33,5°C / 82,3°F     |
|                                               | Pourcentage de matières solides | 12                  |
|                                               | Rendement                       | 6 m²/L/20 µm        |
|                                               |                                 | 240 ft²/Gal/0,8 mil |
|                                               | Brillance                       | -                   |
|                                               | Couleur                         | -                   |

## PROTECTION



Utiliser une protection respiratoire adaptée (*nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée*).

**Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :**

<https://sds.de-beer.com>

## NETTOYAGE



1-051 Gun Cleaner

## STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum 4 ans ; (sous des conditions de stockage normales 10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

## NOTES

