

INFORMATION GÉNÉRALE

Le 9-819 WaterBase Underhood Additive est spécialement conçu pour les réparations sous le capot et au niveau du compartiment moteur avec la Series MM 900 - 9999 WaterBase 900*. Pour améliorer le durcissement à cœur, la résistance chimique et la durabilité de la Series MM 900 - 9999 WaterBase 900* sans vernis incolore.

RAPPORT DE MÉLANGE



	DURCISSEURS	900 ICRIS FORMULE + 9-151 (GRAM)	ADDITIF MOTEUR (GRAM)	DURCISSEUR (GRAM)
2K	47-30 / 47-40 / 47-50 / 47-60	200	40	25
M5	47-35 / 47-55 / 47-65	200	40	25
H5	8-130 / 8-140 / 8-150 / 8-160	200	40	20
H5420	8-430 / 8-440 / 8-450 / 8-460 / 8-550	200	40	12,5

Agiter immédiatement après l'ajout.

REGLAGE DU PISTOLET



	BUSE (MM)	PRESSION D'AIR (BAR / PSI)
HVLP	1,3	2/29
Haute efficacité	1,3	2/29

APPLICATION



2 1/2 couches 15 - 20 µm (0,6-0,8mil)

1 couche très fine suivie de 2 couches mouillé sur mouillé jusqu'à ce que l'objet soit recouvert. Couleurs métallisées et à base de micas : Après séchage à l'air comprimé, appliquer une couche finale à une pression de 1 bar.

TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE



SÉCHAGE AIR 20 °C / 68 °F		SÉCHAGE FORCÉ 60 °C / 140 °F	
Temps d'évaporation	-	Temps d'évaporation	-
Hors poussière	-	Hors poussière	-
Manipulable	-	Manipulable	-
Prêt à cacher	-	Prêt à cacher	-
Prêt à poncer	-	Prêt à poncer	-
Prêt à polir	-	Prêt à polir	-

SUPPORT



Le mélange du 9-819 WaterBase Underhood Additive et de la Series MM 900 - 9999 WaterBase 900* peut être appliqué sur tous les primaires/surfaceurs 2K et sur les primaires mouillé sur mouillé (à l'exception des washprimer) poncés à la machine au papier abrasif P400 ou plus fin. Anciens systèmes de peinture en bon état, poncés et nettoyés à l'aide du 9-851 WaterBase 900* Series Degreaser.

VIE EN POT À 20°C (68°F)



60 minutes

COMPOSANTS



Se reporter au tableau des rapports de mélange.

ADDITIFS



PRÉPARATION DE SURFACE



Nettoyer la surface au préalable avec le Silicone Remover 1-951 par dégraissage et essuyage. Poncer la surface avec du papier abrasif P360-P400. Éliminer tous les résidus de ponçage par air comprimé et aspiration, puis nettoyer à l'aide du WaterBase 900* Series Degreaser 9-851 par dégraissage et essuyage.



Cacher entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard.

COUCHE SUIVANTE



Ne pas appliquer de vernis incolore sur le mélange de la Series MM 900 - 9999 WaterBase 900* et de WaterBase Underhood Additive 9-819.

DONNÉES PHYSIQUES

DONNÉES PHYSIQUES 9-819 WaterBase Underhood Additive		
Base Chimique	Dispersion acrylique	
Propriétés Physiques	Viscosité (RTS) (s)	-
	Densité Relative (kg/l)	1,042
	Point Éclair en Vase Clos	-
	Pourcentage de matières solides	29,8
	Rendement	-
	Brillance	-
	Couleur	Laiteux

PROTECTION



Utiliser une protection respiratoire adaptée (*nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée*).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

<https://sds.de-beer.com>

NETTOYAGE



9-852 WaterBase 900* Series Gun Cleaner

Nettoyer immédiatement le pistolet d'application après utilisation.

STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum 1 an ; (sous des conditions de stockage normales 10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

NOTES



L'ajout de WaterBase Underhood Additive 9-819 à le Series MM 900 - 9999 WaterBase 900* peut légèrement modifier la teinte. Non recommandé sur les pièces d'extérieur du véhicule.