

ALGEMENE INFORMATIE

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series is een basislak op waterbasis in een systeem met blanke lak over de basislak. Geschikt voor personenauto's, touringcars en commerciële voertuigen. Met een compleet assortiment van toners, die u de optie bieden om de meest op de markt voorkomende OEM-kleuren te mengen.

MENGVERHOUDING



Verduunning is onderdeel van de formule.

In zelf gecreëerde formules wordt 10-20% 9-151 WaterBase 900+ Series Thinner toegevoegd.



Licht schudden.

SPIJT INSTELLEN



	SPIJTOPENING (MM)	SPIJTDRIK (BAR PSI)
HVLP	1.3	Zie bijlage
HE	1.3	Zie bijlage

APPLICATIE



Over spuiten met een geschikte Blanke lak, na 8 uur licht schuren en opnieuw basis lak aanbrengen.

Zie de bijlage.

UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN



LUCHTDROGEN 20°C / 68°F		GEFORCEERD DROGEN 60°C / 140°F	
Uitdampen	Tot droog	Uitdampen	-
Stofdroog	-	Stofdroog	-
Montagedroog	-	Montagedroog	-
Afplakbaar	-	Afplakbaar	-
Schuurbaar	-	Schuurbaar	-
Poetsbaar	-	Poetsbaar	-

Zie de bijlage.

ONDERGROND(EN)



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series moet aangebracht worden op goed geschuurd en ontvet voorgegrond blank staal, voorgegrond aluminium en voorgegronde kunststof. Goed geschuurd en voorgegronde glasvezel versterkte polyester, OEM-primer en oude laksystemen in goede staat.

Zorg ervoor dat u een gepaste primer/surfacer kiest door de TDS van de primer/surfacer te controleren.

VERWERKINGSTIJD



6 maanden

De vermelde houdbaarheid geldt alleen voor spuitklare kleuren.

PRODUCTEN



9-151 WaterBase 900+ Series Thinner

ADDITIEVEN



9-819 WaterBase Underhood Additive
59-11 /.../ 59-22 Mysterious Colours

Als u 59-11 /.../ 59-22 Mysterious Colours toevoegt, moet u het flesje gedurende 2 minuten intens schudden vóór het gebruik.

AFWERKINGSMATERIALEN



Alle geschikte De Beer blanke lakken.

VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVAK



Reinig het oppervlak vooraf met 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser, droog wrijven voordat het product verdampt is. Schuur het oppervlak met een korrel P400 of fijner. Verwijder al het schuurstof met perslucht, stofzuiger, reinig door 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser droog te wrijven voordat het product verdampt is



Dek het voertuig compleet af om vervuiling van overspray te voorkomen.

VOLGENDE LAAG



INFRAROOD DROGEN



NA HET VOLLEDIG UITDAMPEN EN OP DE JUISTE AFSTAND	
Half-bake	5 minuten 60°C
Full-bake	
Zie IR-informatie van de fabrikant	

FYSISCH GEGEVENS

EU-VERORDENINGEN		
VOC-Code		2004/42/IIIB(d)420)418
Subcategorie van het product (volgens richtlijn 2004/42/EC) en max. VOC-inhoud (ISO 11890-1/2) van het gebruiksklare product.		IIIB/d. Toplaag - Alle typen. EU-limietwaarden: 420 g/l. (2007). Dit product bevat een maximum van 418 g/l VOC.
Chemische Basis	Acryldispersie	
Fysische Eigenschappen	Viscositeit (RTS)	-
	Soortelijk gewicht (kg/l)	1.008
	Vlampunt	61°C / 141,8°F
	Vol.% Vaste Stoffen	14
	Uitspuitvermogen	7 m²/L/20 µm 280 ft²/Gal/0,8 mil
	Glans	-
	Kleur	-

BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming
(wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker).

Voor meer gedetailleerde informatie volg
deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGING



9-852 WaterBase 900+ Series Gun Cleaner

**Blaas het spuitpistool na de reiniging ervan grondig
droog met perslucht.**

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 - 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden 5°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container). Om bevroering te voorkomen, mag het product tijdens het transport en de opslag niet blootgesteld worden aan temperaturen onder de 5°C / 41°F.

Zie de bijlage.

OPMERKINGEN

