

INFORMAÇÕES GERAIS

O MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series é uma camada de revestimento para primeira demão, à base de água, num sistema de verniz sobre base. Adequado para automóveis de passageiros, carros de turismo e veículos comerciais. Com uma gama completa de pigmentos que lhe oferecem a opção de misturar as cores de fabricantes de equipamento originais (OEM) mais comuns no mercado.

RELAÇÃO DA MISTURA



O diluente é implementado na formulação de cores.

As fórmulas personalizadas adicionam 10-20% de 9-151 WaterBase 900+ Series Thinner.



Agitar ligeiramente.

PREPARAÇÃO DA PISTOLA



	BOCAL (MM)	PRESSÃO DE AR (BAR/PSI)
HVLP	1,3	Veja o documento anexo
HE	1,3	Veja o documento anexo

APLICAÇÃO



Repinte com verniz adequado dentro de 8 horas. Após 8 horas, raspe e volte a aplicar a base.

Consulte o anexo junto.

TEMPO MÍNIMO DE SECAGEM



SECAGEM AO AR LIVRE 20 °C / 68 °F		SECAGEM FORÇADA 60 °C / 140 °F	
Tempo de evaporação	Até secar	Tempo de evaporação	-
Livre de poeira	-	Livre de poeira	-
Secar para manusear	-	Secar para manusear	-
Secar para colocar fita adesiva	-	Secar para colocar fita adesiva	-
Secar para lixar	-	Secar para lixar	-
Secar para polir	-	Secar para polir	-

Consulte o anexo junto.

SUBSTRATOS



O MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series só deve ser aplicado sobre aço nu bem lixado/raspado e desengordurado com aplicação de primário e sobre alumínio e plástico com aplicações de primário. Plástico reforçado com fibra de vidro (GRP) bem lixado, primários dos fabricantes de equipamento originais (OEM) e antigos sistemas de pintura em boas condições.

Certifique-se de que escolhe um aparelho/primário adequado, verificando as respetivas TDS.

COMPONENTES



9-151 WaterBase 900+ Series Thinner
 9-910 WaterBase 900+ Hardener

Este endurecedor é adequado apenas em combinação com vernizes HS420.

ADITIVOS



9-819 WaterBase Underhood Additive
 59-11 /.../ 59-22 Mysterious Colours

Quando adicionar 59-11 /.../ 59-22 de Mysterious Colours, agite a pequena garrafa intensivamente durante 2 minutos antes de utilizar.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Proceda a uma limpeza prévia da superfície com 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser e limpe e seque com um pano. Lixe a superfície com uma lixa abrasiva P400 ou de grão mais fino. Remova todos os resíduos do lixamento com ar comprimido, aspire os resíduos do lixamento, limpe com 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser e seque com um pano.



Cubra todo o veículo para eliminar o excesso de pulverização indesejável.

VIDA ÚTIL A 20°C (68°F)



6 meses

O tempo de vida útil mencionado é apenas para cores prontas para aplicação que não são ativadas com o endurecedor 9-910 WaterBase 900+.

O tempo de vida útil para cores ativadas é de 30 a 60 minutos.

PRÓXIMA CAMADA



Todas as camadas de revestimento aplicáveis de De Beer.

SECAGEM POR INFRAVERMELHOS



APÓS TEMPO DE EVAPORAÇÃO TOTAL E A UMA DISTÂNCIA ADEQUADA	
Meia secagem	5 mínimo 60 °C
Secagem completa	-
Consultar as informações do Fabricante sobre IV	

DADOS FÍSICOS

REGULAMENTO DA UE MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series		
Codigo COV		2004/42/IIIB(d)420)418
Subcategoria de produto (em conformidade com a diretiva 2004/42/CE) e teor de COV máximo (ISO 11890-1/2) do produto pronto a usar.		IIIB/d. Acabamento – todos os tipos. Valores limite da UE: 420 g/l (2007). Este produto contém um COV máximo de 418 g/l.
Base Química	Dispersão de acrílico	
Propriedades Físicas	Viscosidade (RTS)	-
	Peso Especifico (kg/l)	1.008
	Ponto de Inflamação	61°C / 141,8°F
	Vol. % Sólidos	14
	Economia	7 m²/L/20 µm 280 ft²/Gal/0.8 mil
	Brilho	-
	Cor	-

PROTEÇÃO



Use proteção respiratória adequada (*recomendamos o uso de um respirador de fornecimento de ar fresco*).

Para obter informações mais detalhadas visite o seguinte link sobre a Ficha de Dados de Segurança:

<https://sds.de-beer.com>

LIMPEZA



9-852 WaterBase 900+ Series Gun Cleaner

Depois da limpeza da pistola de pulverização, use ar comprimido para a secar cuidadosamente.

ARMAZENAMENTO / TEMPO DE VIDA EM PRATELEIRA

Mínimo 1-2 anos (em condições normais de armazenamento de 5°C - 30°C/50°F - 90°F) (recipiente fechado). Para evitar o congelamento, não exponha os produtos a temperaturas inferiores a 5°C/41°F durante o transporte e o armazenamento.

Consulte o anexo junto.

NOTAS

